

# MYLANDS

## METAL PRIMER AND UNDERCOAT (KORROSIONSSCHUTZ) FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE

PRODUKTNAME	CODE	SHEEN LEVEL
Metal Primer and undercoat (White)	50 200 0005	N/A

### PRODUKTDETAILS

Es handelt sich um eine wasserbasierte Alkyd-Grundierung für die Verwendung auf Metall.

Es ersetzt Grundierungen auf Ölbasis.

Diese Grundierung ist ab Lager ausschliesslich in weiss verfügbar, sie kann jedoch auf Anfrage in Hell- und Dunkelgrau geliefert werden.

### VORTEILE DES PRODUKTS



**Schnell trocknend.** An einem Tag können zwei Anstriche aufgetragen werden.



**Abwaschbar**



**Geruchsarm**



**Korrosionsschutz.**

### ANWENDUNG

- ◆ Nicht vor Regen- oder Tauwetter verwenden.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht bei Extremtemperaturen. Verwenden das Produkt zwischen 8 °C und 30 °C.
- ◆ Vor Gebrauch gut umrühren.
- ◆ Dieses Produkt ist für das Auftragen mit dem Pinsel oder einer Rolle geeignet.

### FLÄCHE

Durchschnittlich **10-12 m<sup>2</sup>** pro Liter.

### TROCKNUNGSZEIT



Handtrocken in  
**1-2 Stunden.**



Überstreichbar nach  
**3-4 Stunden.**

### VERDÜNNUNG

Sollte eine Verdünnung erforderlich sein, verwenden Sie **bis zu 10 %** Wasser.

### LAGERUNG

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden. 


Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur von mehr als 5 °C.

Verwenden Sie es innerhalb von 12 Monaten. **+5°C**

### REINIGUNG

Waschen Sie die Bürsten/Rollen sofort nach der Verwendung im warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel aus.

### VERFÜGBARE GRÖSSEN



### ARBEITSSCHUTZ

Lesen Sie vor der Verwendung das Sicherheitsdatenblatt von Mylands.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie unsere Website: [www.mylands.co.uk](http://www.mylands.co.uk), oder wenden Sie sich an uns: +44 (0)208 670 9161 [sales@mylands.co.uk](mailto:sales@mylands.co.uk)



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II  
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes  
John Myland Limited, London

Zuletzt aktualisiert am 01.11.2020